

Pasūtītājs:		SIA TechLine e-pasts: info@techline.lv							
Objekts:		Metāla konstrukciju krāsošana C3							
Virsmas sagatavošana:		Sausā abrazīvā tīrīšana līdz Sa 2½ sask. ar LVS EN ISO 8501-1:2012							
Poz.nr.	Materiāla nosaukums	Sausais atlikums (blīvums)	Slāņa biezums		Zudumi	Pārklājamais laukums m ² /litr		Materiālu patēriņš ltr/m ²	
		%	slapjais µm	sausais µm	%	Teorētiski	Praktiski	Teorētiski	Praktiski
Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C3, A3.10 sistēma. Eksploatācijas laiks M - 15 gadi									
1.	Epoksīda segums uzklāšana pie -5°C UNIVAN SX 100 QD	70	143	100	0	7,000	7,000	0,143	0,143
2.	Epoksīda segums EPICON FINISH HB	53	113	60	0	8,833	8,833	0,113	0,113
	KOPĀ			160					0,256
Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C3, A3.11 sistēma. Eksploatācijas laiks H - vairāk par 15 gadiem									
1.	Epoksīda segums uzklāšana pie -5°C UNIVAN SX 100 QD	70	157	110	0	6,364	6,364	0,157	0,157
2.	Poliuretāna segums uzklāšana pie -5°C UNY MARINE PC SG	59	85	50	0	11,800	11,800	0,085	0,085
	KOPĀ			160					0,242

PIEZĪMES:

Piedāvājums ir dots bez zudumu aprēķina - teorētiskais.

Poliuretāna segumu toņi pieejami pēc RAL un CMP krāsu paletēm.

TechLine SIA

Duntes iela 11, Rīga, LV 1013

Tālr.: +371 67374434

e-pasts: info@techline.lv

www.techline.lv