

Pasūtītājs:		SIA TechLine e-pasts: info@techline.lv							
Objekts:		Metāla konstrukciju krāsošana C5-M							
Virsmas sagatavošana:		Sausā abrazīvā tīrīšana līdz Sa 2½ sask. ar LVS EN ISO 8501-1:2012							
Poz.nr.	Materiāla nosaukums	Sausais atlikums (blīvums)	Slāņa biezums		Zudumi	Pārklājama laukums m ² /litr		Materiālu patēriņš ltr/m ²	
		%	slapjais µm	sausais µm	%	Teorētiski	Praktiski	Teorētiski	Praktiski
Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C5-M, A5M.05 sistēma. Eksploatācijas laiks M - 15 gadi									
1.	Epoksīda segums	77	247	190	0	4,053	4,053	0,247	0,247
	UMEGUARD SX HS QD								
2.	Poliuretāna segums uzklāšana pie -5°C	59	85	50	0	11,800	11,800	0,085	0,085
	UNY MARINE PC SG								
KOPĀ				240					0,331
Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C5-M, A5M.06 sistēma. Eksploatācijas laiks H - vairāk par 15 gadiem									
1.	Epoksīda segums	77	175	135	0	5,704	5,704	0,175	0,175
	UMEGUARD SX HS QD								
2.	Epoksīda segums	77	175	135	0	5,704	5,704	0,175	0,175
	UMEGUARD SX HS QD								
3.	Poliuretāna segums uzklāšana pie -5°C	59	85	50	0	11,800	11,800	0,085	0,085
	UNY MARINE PC SG								
KOPĀ				320					0,435

PIEZĪMES:

Piedāvājums ir dots bez zudumu aprēķina - teorētiskais.

Poliuretāna segumu toni pieejami pēc RAL un CMP krāsu paletēm.

TechLine SIA

Dunties iela 11, Rīga, LV 1013

Tālr.: +371 67374434

e-pasts: info@techline.lv

www.techline.lv